


droga gminna Tymień - Kładno

pkt 1

km 0+071 str. PRAWA

0,8 m od krawędzi jezdni



0,00 ÷ 0,04 m	(4,0 cm)	mieszanka min.-asfaltowa	
0,04 ÷ 0,165 m	(12,5 cm)	drogowa płyta betonowa	
0,165 ÷ 0,32 m	(15,5 cm)	podsyпка piaskowa	(Pd)

0,32 ÷ 1,20 m	(88,0 cm)	piasek gliniasty żółto-brązowy	(Pg)
---------------	-------------	--------------------------------	------

pkt 2

km 0+267 str. LEWA

0,8 m od krawędzi jezdni



0,00 ÷ 0,125 m	(12,5 cm)	mieszanka min.-asfaltowa	
0,125 ÷ 0,30 m	(17,5 cm)	bruk	
0,30 ÷ 0,43 m	(13,0 cm)	piasek średni ciemnożółty	(Ps)

0,43 ÷ 1,30 m	(87,0 cm)	glina piaszczysta popielata	(Gp)
---------------	-------------	-----------------------------	------

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
PRACOWNI BADAŃ TERENOWYCH
mgr inż. Wiesław Hołub

KIEROWNIK PRACOWNI
BADAŃ TERENOWYCH
Mieczysław Niżyński

LIKWIDATOR GOSPODARSTWA
LABORATORIUM DROGOWE
GP ZZDW w Koszalinie
mgr inż. Marek Pysz

droga gmianna Tymień - Kładno

pkt 3

km 0+368 str. PRAWA

1,0 m od krawędzi jezdni



0,00 ÷ 0,10 m	(10,0 cm)	mieszanka min.-asfaltowa	
0,10 ÷ 0,26 m	(16,0 cm)	bruk	
0,26 ÷ 0,40 m	(14,0 cm)	pospółka	(Po)
0,40 ÷ 1,30 m	(90,0 cm)	piasek średni jasnobrązowy (n a s y p)	(Ps)

pkt 4

km 0+465 str. LEWA

0,7 m od krawędzi jezdni



0,00 ÷ 0,18 m	(18,0 cm)	mieszanka min.-asfaltowa	
0,18 ÷ 0,29 m	(11,0 cm)	bruk	
0,29 ÷ 1,40 m	(111,0 cm)	piasek gruby żółto-brązowy (n a s y p)	(Pr)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
PRACOWNI BADAŃ TERENOWYCH
mgr inż. Wiesław Hołub

KIEROWNIK PRACOWNI
BADAŃ TERENOWYCH
Mieczysław Nizyński

LIKWIDATOR GOSPODARSTWA
LABORATORIUM DROGOWE
GP ZZDW w Koszalinie

mgr inż. Marek Pysz

droga gminna Tymień - Kładno

pkt 5

km 0+749 str. PRAWA

0,7 m od krawędzi jezdni



0,00 ÷ 0,08 m	(8,0 cm)	mieszanka min.-asfaltowa	
0,08 ÷ 0,23 m	(15,0 cm)	bruk	
0,23 ÷ 0,36 m	(13,0 cm)	piasek gruby żółto-brązowy	(Pr)
0,36 ÷ 1,20 m	(84,0 cm)	glina piaszczysta jasnobrązowa	(Gp)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
PRACOWNI BADAŃ TERENOWYCH
mgr inż. Wiesław Hołub

KIEROWNIK PRACOWNI
BADAŃ TERENOWYCH
Mieczysław Niżyński

LIKWIDATOR GOSPODARSTWA
LABORATORIUM DROGOWE
GP ZZZDW w Koszalinie
mgr inż. Marek Pysz